

VERNICIATURA PAVIMENTI



ECSA Maintenance AG – via Luigi Favre 16 – 6828 Balerna
T. +41 58 211 9 300 - F. +41 58 211 9 301 - www.ecsa.ch

VERNICIATURA DI PAVIMENTI

Disponiamo di un prodotto di alta qualità "**Boscapox Aqua-2K**" che è particolarmente adatto per pitturare pavimenti e pareti di magazzini, cantine, negozi, officine, autorimesse ed ambienti umidi come cantine, lavanderie...

Il prodotto è molto resistente all'abrasione ed ai prodotti chimici. Per poter garantire un risultato di verniciatura di lunga durata il supporto deve essere asciutto, privo di polvere e (molto importante) anche esente da grassi.



Ciclo consigliato

1. Pulizia del supporto: utilizzare il prodotto "**Rial 2000**" che ha un elevato potere sgrassante. Agisce con estrema efficacia sullo sporco eliminando sostanze grasse.

Istruzioni d'uso: Diluire 1 : 10 con acqua e pulire la superficie con spazzola o idro pulitrice.

Confezioni: AU 004320 P0001 1 kg - AU 004320 P0025 25 kg / AU 004320 P0200 200 kg

2. Pulire le macchie vecchie e persistenti con il prodotto "**Remove**" e "**Fast**".

Il **Remove** penetra in profondità e svolge un'azione disgregante sciogliendo la macchia vecchia penetrata in profondità. Ideale per macchie di grasso, lubrificante, unto, solvente e catrame.

Istruzione d'uso: Spruzzare il Remove tal quale sulle macchie da sciogliere e attendere 10 minuti.

Confezione: AU 012997 I0135 da 500ml cartone da 12 pz.



macchia vecchia



spruzzare il Remove



lasciare agire

Il **Fast** è una polvere super assorbente che ha la capacità di riportare in superficie, una volta ammorbidita, la vecchia macchia di sporco e di assorbirla.

Confezione da 900gr. AU 012996 I0182 cartone da 8pz.

Istruzioni d'uso:

- Coprire la macchia con il Fast. Spazzolare (spazzolino a setole rigide) energicamente con movimenti circolari, pressando sulla polvere e sulla sostanza da assorbire. Pulire il tutto.
- Lavare il pavimento con acqua e Rial 2000 un'ultima volta per rimuovere lo sporco e la polvere.

**Risultato finale**

3. Una volta che il supporto è pulito ed asciutto, privo di polvere ed esente da grassi, si può procedere al ciclo di verniciatura. Le condizioni ambientali preliminari indispensabili per un buon risultato sono:

- un'umidità del supporto inferiore al 5%
- un'umidità aerea compresa tra il 35% e il 75%
- una temperatura compresa tra i 10°C e i 30°C
- una temperatura al suolo mai inferiore ai 5°C

I 2 prodotti del ciclo sono:

- **BOSCAPOX 2K-PRIMER 4500**: primer 2K epossidico a solvente. Catalisi 4:1. Confezioni da 3,2 kg (comp. A) + 0,8 kg (comp. B) oppure da 8 kg (comp. A) + 2 kg (comp. B).

Consumo di circa 150-200 gr/mq (1 mano). Colori da cartella.

- **BOSCAPOX AQUA-2K-EMAILLE 4000**: smalto 2K poliuretano all'acqua. Catalisi 1:1. Confezioni da 2,5 kg (comp. A) + 2,5 kg (comp. B) oppure da 5 kg (comp. A) + 5 kg (comp. B).

Consumo di circa 350-400 gr/mq (2 mani incrociate a distanza di almeno 8 ore).

Tintabile a tintometro in qualsiasi tinta RAL, NCS o secondo cartella specifica.

L'applicazione si può realizzare mediante pennello, rullo o spruzzo (airless).

Durante l'applicazione e l'essiccazione è utile provvedere ad una buona ventilazione (installare un riscaldamento oppure un deumidificatore).

Per ulteriori informazioni circa l'applicazione, le diluizioni, i tempi di essiccazione, raccomandiamo di consultare il ns servizio tecnico.

